

Verarbeitungsvorschrift SabaPVC S3

Achtung

Sie arbeiten mit Lösemittelklebstoffen. Sorgen Sie deshalb für ausreichende Belüftung und vermeiden Sie Feuer und Funken.

1. Vorbereitung







- · Rohr rechtwinklig absägen, Außenseite abschrägen (15°) und Innenseite entgraten
- · Einschubtiefe des Rohres markieren
- Mit Sabaclean PVC & ABS gut reinigen sodass die Oberfläche matt aussieht
- · Gegebenenfalls Kondenswasser mit sauberem Papier oder ein nicht fusselndem Tuch entfernen

2. Verklebung





- Kleber gleichmäßig auf Muffe und Rohr auftragen
- · Muffe dünn und rund (radial) einstreichen
- Rohr dick und in Längsrichtung einstreichen
- Kleberüberschuss im Rohr sollte vermieden werden

3. Montieren und Fertigstellen







- Direkt nach dem Klebstoffauftrag wird die Muffe gerade, ohne drehen oder kippen, bis zum Anschlag auf das Rohr geschoben und die Verbindung einige Sekunden festgehalten
- Überflüssigen Kleber sofort entfernen
- Die ersten 5 Minuten nach dem Verbinden dürfen die Rohre **nicht** belastet werden. Bei Temperaturen unter 10 °C minimal 15 Minuten nicht belasten. Bei Durchmessern größer als 63 mm dürfen die Rohre 30 Minuten nicht belastet werden.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC

Postfach 3 NL7090 AA DinxperloTel. +31 (0)315 65 89 F +31(0)315 65 32 07 E info@saba.nl www.saba.nl

Unsere Gebrauchshinweise und -vorschriften basieren auf dem aktuellen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer müssen jedoch selbst beurteilen, ob unsere Produkte für die gewünschte Anwendung geeignet sind und den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Gebrauchshinweise und vorschriften sowie die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.



Verarbeitungsvorschrift SabaPVC S3

Schwere mechanische Belastung, wie z.B. Absenken der Rohre oder das auffüllen des Grabens, innerhalb der ersten 10-12 Stunden vermeiden. Bitte die Trockenzeit des Klebstoffes berücksichtigen, bevor man Druck auf die Verbindung ausübt (siehe nachstehende Tabelle):

Diameter (mm)	Temperatur (°C)	Trockenzeit		
		Bar <10 (Stunden)	Bar 10-15 (Stunden)	Bar 16-20 (Stunden)
16 - 75	> 15	2	8	12
	5 - 15	4	12	24
90 - 160	> 15	4	24	48
	5 - 15	8	36	72
200 - 400	> 15	8	36	72
	5 - 15	16	48	96

Allgemeine Punkte

- · Vorschriften der Rohr- und Muffen Lieferanten befolgen.
- Leitungen, welche nicht gleich verwendet werden durchblasen, oder mit Wasser füllen.
- · SABA PVC Klebstoffe auf keinen Fall verdünnen.
- · Keinen eingedickten Klebstoff verwenden.
- Zu viel aufgetragenen Klebstoff oder Reiniger gleich entfernen.
- Die Kanister nach Anwendung sofort schließen.
- · Zugluft verkürzt die offene Zeit.

Verbrauch pro Verbindung und Pinselberatung*

Rohrdiameter (mm)	Schiebelänge (mm)	SabaPVC S3 (Verbindungen pro Liter)	Pinsel Typ (cm)
16	14	1900	rund 0,75
20	16	1335	rund 0,75
25	19	900	flach 2,50
32	22	600	flach 2,50
40	26	365	flach 2,50
50	31	195	flach 2,50
63	38	125	flach 5,00
75	44	90	flach 5,00
90	51	70	flach 5,00
110	61	40	flach 5,00
125	69	30	flach 5,00
140	76	25	flach 5,00
160	86	20	flach 6,00
200	107	10	flach 6,00
225	120	9	flach 6,00
250	132	7	flach 6,00
280	147	5	flach 7,50
315	165	4	flach 7,50
400	208	2	flach 7,50

^{*} Diese Werte basieren auf einem durchschnittlichen Verbrauch in der Praxis. Der Klebstoffverbrauch ist aber abhängig von spezifischen Umständen wie z.B. Verarbeitung, Viskosität des Klebstoffes, Spaltbreite und Umgebungstemperatur.

SABA Dinxperlo BV

 Industriestraat 3 NL7091 DC
 Postfach 3 NL7090 AA Dinxperlo Tel. +31 (0)315 65 89
 F +31(0)315 65 32 07
 E info@saba.nl www.saba.nl

 Dinxperlo
 99

Unsere Gebrauchshinweise und -vorschriften basieren auf dem aktuellen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer müssen jedoch selbst beurteilen, ob unsere Produkte für die gewünschte Anwendung geeignet sind und den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden Für unsere Gebrauchshinweise und - vorschriften sowie die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.





Sicherheitshinweise

Für weitere Informationen über Sicherheitsaspekte verweisen wir auf das betreffende SABA-Sicherheitsdatenblatt.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC Dinxperlo

Postfach 3 NL7090 AA DinxperloTel. +31 (0)315 65 89 F +31(0)315 65 32 07 E info@saba.nl www.saba.nl

Unsere Gebrauchshinweise und -vorschriften basieren auf dem aktuellen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer müssen jedoch selbst beurteilen, ob unsere Produkte für die gewünschte Anwendung geeignet sind und den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden Für unsere Gebrauchshinweise und vorschriften sowie die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.